

PS PRIMER

Αδιάβροχο, χαλαζιακό αστάρι



ΧΡΗΣΗ

Το PS PRIMER χρησιμοποιείται ως αστάρι για την βελτίωση της πρόσφυσης και την υδαταπωθητικότητα των επιφανειών, όπως σκυρόδεμα, εμφανές σκυρόδεμα, σοβάδες, κ.α. Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ομοιογενές, έτοιμο προς χρήση βιομηχανικό προϊόν σταθερά υψηλής ποιότητας.
- Χαρακτηρίζεται από αυξημένη ταχύτητα εφαρμογής, είναι οικονομικό και παρέχει εξαιρετικά τελικά αποτελέσματα.
- Μετά την εφαρμογή του, δημιουργείται μία επιφάνεια βέλτιστης πρόσφυσης, με υψηλές μηχανικές αντοχές και πλήρη υδαταπωθητικότητα. Είναι ιδανικό ως αστάρι για επιφάνειες στις οποίες θα εφαρμοστούν συστήματα στεγάνωσης, πατητή τσιμεντοκονία, κλπ.
- Έχει εξαιρετική αντοχή στη μόνιμη υγρασία και μπορεί να παραμείνει εκτεθειμένο στο εξωτερικό περιβάλλον χωρίς κίνδυνο φθοράς από τη βροχή.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, στεγνό και καθαρό από κάθε είδους υπολείμματα (σοβάδες, σκόνες, μπογιές, λάδια, κλπ.).
- Πριν την εφαρμογή το περιεχόμενο του πλαστικού δοχείου πρέπει να αναδευτεί καλά. Δεν συνιστάται η επιπλέον αραίωση του περιεχομένου με νερό.
- Εφαρμόζεται στις επιφάνειες με ρολό, βούρτσα ή με την ειδική συσκευή αυτόματου ψεκασμού.
- Η επιστρωμένη επιφάνεια είναι έτοιμη προς χρήση σε 4-8 ώρες ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και το είδος του υποστρώματος.
- Η θερμοκρασία εφαρμογής θα πρέπει να είναι μεταξύ +5 °C και +35 °C.

ΣΥΣΤΑΣΗ

Υδατικό μίγμα πολυμερών, εμπλουτισμένο με σιλικονούχες ρητίνες, χαλαζιακή άμμο επιλεγμένης κοκκομετρίας και ποιότητας και ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή	Υγρό παχύρευστο / Καφετί
Μέγεθος κόκκων	< 0,7 mm
Πυκνότητα	1350 ± 100 g/l
pH	7-8
Πρόσφυση σε σκυρόδεμα	>3,0 N/mm ²
Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)	< 0,30 g/l

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 200-300 gr/m², ανάλογα με το πάχος της στρώσης και τον τύπο του υποστρώματος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σε δοχεία των 20 kg και 5 kg σε παλέτες. Σε δοχεία του 1 kg σε χαρτοκιβώτια.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε άθικτη αρχική συσκευασία. Αποθηκευμένο σε σκιερό, ξηρό μέρος, προστατευμένο από υγρασία και παγετό.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Παρά το γεγονός ότι οι προδιαγραφές και οι οδηγίες που εκτίθενται στο παρόν δελτίο συντάχθηκαν με βάση το μέγιστο των ικανοτήτων, των γνώσεων και της εμπειρίας μας, θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως ενδεικτικά αποτελέσματα και απαιτούν επαλήθευση μετά από πολλές εφαρμογές. Οι χρήστες στους οποίους απευθύνεται αυτό το προϊόν πρέπει να επαληθεύουν την καταλληλότητα του για την προτιθέμενη εφαρμογή. Την ευθύνη για κάθε αποτέλεσμα της χρήσης του προϊόντος φέρει ο τελικός χρήστης.