

## BOARD PRIMER

Ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης σοβάδων,  
βαθιάς διείσδυσης



### ΧΡΗΣΗ

Το BOARD PRIMER εφαρμόζεται ως αστάρι σε γυψοσανίδες ή τσιμεντοσανίδες, σε παλιές τοιχοποιίες, καθώς επίσης σε επιφάνειες υψηλής απορροφητικότητας (πορομπετόν, κλπ.) ή επιφανειακά σαθρές επιφάνειες. Παρέχει υδροφοβία και βαθιά διείσδυση στο υπόστρωμα, ενώ συγχρόνως αυξάνει την σταθερότητά του και μειώνει την έκλυση σκόνης. Δημιουργεί έτσι, τις ιδανικές συνθήκες για την εφαρμογή σε αυτές τις επιφάνειες τσιμεντοειδών ή παστώδων σοβάδων τελικής στρώσης, σπατου-λαριστών, κολλών πλακιδίων, χρωμάτων, κτλ.. Είναι κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ομοιογενές, έτοιμο προς χρήση βιομηχανικό προϊόν σταθερά υψηλής ποιότητας.
- Χαρακτηρίζεται από αυξημένη ταχύτητα εφαρμογής, είναι οικονομικό και παρέχει εξαιρετικά τελικά αποτελέσματα.

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό και σταθερό.
- Το BOARD PRIMER αναδεύεται καλά πριν την χρήση του και μπορεί να εφαρμοστεί ως έχει.
- Αναμιγνύεται με καθαρό νερό σε αναλογία 1:1 μέχρι 1:4 (αστάρι : νερό) ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος ή τον βαθμό της επιφανειακής κατάστασής του.
- Το μίγμα που προκύπτει εφαρμόζεται εύκολα με ρολό, βούρτσα ή συσκευή ψεκασμού σε ένα ή δύο χέρια.
- Η ασταρωμένη επιφάνεια είναι έτοιμη μετά το πλήρες στέγνωμα του BOARD PRIMER (εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και τον τύπο του υποστρώματος).
- Η θερμοκρασία κατά την διάρκεια εφαρμογής του προϊόντος πρέπει να είναι μεταξύ +5 °C και +35 °C.

### ΣΥΣΤΑΣΗ

Υδατική διασπορά μίγματος ακρυλικών πολυμερών νανομοριακής κλίμακας.

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα	Λευκό ημιδιαφανές
Ιξώδες	100 mPa.s
Πυκνότητα	1050 ± 100 g/l
pH	8-9
Π.Ο.Ε.	< 30 g/l

#### ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 100 gr/m<sup>2</sup>, ανάλογα με την αραιώση και τον τύπο του υποστρώματος.

#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σε δοχεία των 18 kg, 5 kg σε παλέτες.

#### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε άθικτη αρχική συσκευασία. Αποθηκευμένο σε σκιερό, ξηρό μέρος, προστατευμένο από υγρασία και παγετό.

#### ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Παρά το γεγονός ότι οι προδιαγραφές και οι οδηγίες που εκτίθενται στο παρόν δελτίο συντάχθηκαν με βάση το μέγιστο των ικανοτήτων, των γνώσεων και της εμπειρίας μας, θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως ενδεικτικά αποτελέσματα και απαιτούν επαλήθευση μετά από πολλές εφαρμογές. Οι χρήστες στους οποίους απευθύνεται αυτό το προϊόν πρέπει να επαληθεύουν την καταλληλότητά του για την προτιθέμενη εφαρμογή. Την ευθύνη για κάθε αποτέλεσμα της χρήσης του προϊόντος φέρει ο τελικός χρήστης.